

Общество с ограниченной ответственностью «ИЦ МераТех» (ООО «ИЦ МераТех») Юридический адрес: 630102, Россия, Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Шевченко, дом 4, офис 507 Адрес места нахождения: РФ, г. Новосибирск
Испытательный центр ООО «ИЦ МераТех» адрес испытательного центра: 630102, РОССИЯ, Новосибирская обл, Новосибирск г., Шевченко ул., дом 4, помещения 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 011, 013, 014, 502, 503, 507 Телефон: +7 9130062698 e-mail: merateh@yandex.ru Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц – RA.RU.21HP97

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель группы испытаний

(должность)

К.М. Бескалеев

(инициалы, фамилия)

(подпись)

10.07.2025

(дата утверждения, выдачи протокола)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №1007-1-01

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

1.1	Основание для проведения испытаний	Заявка №1606-38 от 16.06.2025
1.2	Наименование Заказчика, юридический (фактический) адрес, ИНН (или ОГРН), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (при наличии)*	Общество с ограниченной ответственностью «Партнер Групп». Юридический адрес: 400005, Волгоградская область, г Волгоград, пр-кт Им. В.И. Ленина, д. 48, помещ. 1. Фактический адрес: 400005, Волгоградская область, г Волгоград, пр-кт Им. В.И. Ленина, д. 48, помещ. 1. ИНН 3444136390
1.3	Наименование изготовителя (поставщика, производителя работ), юридический (фактический) адрес, ИНН (или ОГРН)*	Общество с ограниченной ответственностью «Партнер Групп». Юридический адрес: 400005, Волгоградская область, г Волгоград, пр-кт Им. В.И. Ленина, д. 48, помещ. 1. Фактический адрес: 400005, Волгоградская область, г Волгоград, пр-кт Им. В.И. Ленина, д. 48, помещ. 1. ИНН 3444136390
1.4	Наименование объекта испытаний*	Пески строительные: Песок для строительных работ
1.5	НД на метод отбора образцов/проб	ГОСТ 8735-88*
1.6	НД на методы испытаний	ГОСТ 30108-94 п. 4.2
1.7	НД на объект испытаний*	ГОСТ 8736-2014
1.8	Место отбора образцов/проб (адрес или ориентир), включая любые диаграммы, эскизы или фотографии	Волгоградская область, Дубовский район, Песковатское сельское поселение, село Песковатка уч. 1*
1.9	Место проведения испытаний (адрес или ориентир), включая любые диаграммы, эскизы или фотографии	630102, г. Новосибирск, ул. Шевченко, 4, помещение 01
1.10	Дата отбора/Дата получения образцов	04.06.2025*/16.06.2025
1.11	Дата(ы) проведения испытаний	17.06.2025
1.12	План отбора образцов/проб (номер, дата)	.*
1.13	Акт отбора образцов/проб (номер, дата)	№1 от 04.06.2025*
1.14	Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образцов/проб	Упаковка- ПЭ пакет, без дефектов и повреждений. Результат наружного осмотра образцов: Песок для строительных работ, без видимых загрязнений и примесей в количестве 5 кг.
1.15	Регистрационный номер, наименование образцов испытаний	1606/6
1.16	Условия проведения испытаний	Температура – +20°C, влажность – 51 %, давление – 749 мм. рт.ст.

1.17 Сведения об использованном оборудовании:		
Наименование, тип, условное обозначение	Заводской или инвентарный номер	Номер, дата документа о поверке/калибровке/аттестации, срок его действия
Весы неавтоматического действия GX 6100	14592394	Св. № С-ГЯК/26-03-2025/420240662 от 26.03.2025, 1 год
Сито лабораторное (ячейка 5,0 мм)	15	Серт. калибровки № ДРФ.Р 73025-24 от 11.12.2024, 1 год
Гамма-спектрометр ПРОГРЕСС Г(П)	1967	Св. № С-Т/30-08-2024/369662003 от 30.08.2024, 1 год
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 М 6-Д	62374	Св. № С-ГШН/28-05-2025/435190528 от 28.05.2025, 1 год
Шкаф сушильный (с принудительной вентиляцией) ШС-80-01 МК СПУ	32151	Протокол период. аттестации № 1329 от 25.10.2024, 1 год

**Испытательный центр не несет ответственность за достоверность сведений, предоставленных заказчиком*

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Таблица 1

Измеряемый показатель	Нормативный документ		Значения параметра, ед. изм. (при наличии)		Примечание
	на объект	на метод	нормативное	фактическое	
1	2	3	4	5	6
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	ГОСТ 8736-2014 п. 4.3	ГОСТ 30108-94 п. 4.2	До 370 Бк/кг	22,8 Бк/кг	-

Таблица 2

№ навески	Удельная активность, Бк/кг						Удельная эффективная активность ЕРН Аэфф, Бк/кг	Абсолютная погрешность Δ, Бк/кг	Удельная эффективная активность ЕРН в материале Аэфф.м., Бк/кг
	226Ra		232Th		40K				
	A(Ra)	Δ(Ra)	A(Th)	Δ(Th)	A(K)	Δ(K)			
1	7,8	1,5	4,2	1,2	82,9	5,5	20,5	2,3	22,8
2	7,4		4,6		85,1				
3	7,6		4,3		83,4				
4	7,8		4,8		86,0				
5	7,4		4,1		82,6				
ср.	7,6		4,4		84,0				

Испытания провел(и): Ведущий инженер
(должность)


(подпись)

Федоткин А.Э.
(ФИО)

Результаты относятся только к объектам, предоставленным заказчиком и прошедшим испытания. Протокол испытаний не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения испытательного центра

Конец протокола